

# mahtava

[махтава]

## Алкидная противокоррозионная глянцевая эмаль

По металлу

Можно наносить прямо на ржавчину

Высокоукрывистая

Прочное атмосферостойкое покрытие для сурового климата



### Назначение

Для окрашивания стальных изделий и конструкций, эксплуатирующихся в том числе в условиях открытой атмосферы. Допускает окрашивание поверх плотно держащейся ржавчины.

### Состав

Алкидная смола, уайт-спирит, диоксид титана (База А), наполнители, сиккативы, специальные добавки.

### Инструкция по применению

#### 1. Подготовка поверхности

Очистить поверхность от отслаивающейся ржавчины, старых непрочных лакокрасочных покрытий, обезжирить уайт-спиритом или водным раствором технического моющего средства, просушить. Удалить остатки обезжиривающего раствора из пазов и отверстий ветошью или продувкой сжатым воздухом. Защитить резьбовые соединения.

#### 2. Условия выполнения работ

Температура воздуха, эмали и изделия должна находиться в интервале от 5 °С до 25 °С при относительной влажности воздуха не более 80%.

#### 3. Окрашивание

Перемешать до однородности, довести разбавителем до малярной вязкости в зависимости от способа нанесения, но не более 10% (при распылении допускается до 20%) по объему. Внимание! Разбавленная грунт-эмаль не подлежит хранению. Для изделий сложной формы используйте полосовое окрашивание. Наносить в 2 слоя с межслойной сушкой не менее 24 часов, при пониженной температуре и высокой влажности — до 48 часов.

#### 4. Уход за покрытием

Выдерживает очистку водой с моющим средством через 2-3 недели после окрашивания.

Степень блеска не более:  
90 (глянцевое)

#### Разбавитель:

Уайт-спирит по ГОСТ 3134-78

#### Массовая доля нелетучих веществ:

60-70 %

#### Способ нанесения:

Кисть, валик, пневматическое или безвоздушное распыление (0,015"-0,017")

#### Плотность:

0,95-1,25 г/см<sup>3</sup>

#### База:

А (белая, под колеровку)  
С (только под колеровку)

#### Межслойная сушка:

24 часа при 20 °С

#### Норма расхода:

10 м<sup>2</sup>/л в 1 слой

#### Совместимость:


Лакокрасочные материалы на основе алкидных смол

#### Система колеровки:

Пигментными пастами TalaTint, по каталогам «NCS S», «RAL»

#### Срок и условия хранения:

3 года со дня изготовления при температуре от -40 °С до +35 °С в невскрытой банке. Не нагревать.

 Объем, л:  
0,9 | 2,7

