

ruusu

Водно-дисперсионная полиуретановая полуглянцевая эмаль

По дереву и бетону для пола и лестниц

[руусу]

Экстрапрочное покрытие Быстросохнущая

Высокое содержание полиуретана



Назначение

Для деревянных и бетонных полов в помещениях, а также деревянной мебели, изделий с высоким требованием к прочности и износостойкости.

Состав

Водная дисперсия полиуретанового сополимера, диоксид титана (База А), наполнители, вода, добавки.

Инструкция по применению

1. Подготовка поверхности

Поверхности из дерева очистить от грязи и смолы, зашпатлевать неровности, отшлифовать, удалить пыль, загрунтовать составом kaiku, просушить. Поверхности из бетона выдержать до окрашивания не менее 1 месяца, удалить жировые загрязнения, удалить пыль, не грунтовать.

2. Условия выполнения работ

Температура воздуха, эмали и изделия должна находиться в интервале от 10 °С до 25 °С при относительной влажности воздуха не более 80%.

3. Окрашивание

На первый слой краску разбавить чистой водой на 10% по объему, перемешать до однородного состояния. На второй слой краску разбавлять до малярной вязкости, но не более, чем на 10%. На полы краску наносить кистью или валиком, при окрашивании мебели допускается нанесение безвоздушным распылением.

4. Уход за покрытием

Покрытие выдерживает многократную влажную уборку с нейтральными моющими средствами без абразивных материалов через месяц после нанесения. В первые 2 недели избегайте значительных нагрузок на покрытие, перемещения тяжелой мебели. Беречь покрытие от попадания концентрированных спиртовых растворов.

Степень блеска не более:
50 (полуглянцевое)

Разбавитель:
Чистая вода

Массовая доля нелетучих веществ:
35-45 %

Способ нанесения:
Кисть, валик, безвоздушное распыление
(0,017"-0,019")

Плотность:
1,12-1,16 г/см³

База:
А (белая, под колеровку)
С (только под колеровку)

Межслойная сушка:
24 часа при 20 °С (2-3 часа для мебели)


Норма расхода:
10 м²/л в 1 слой

Совместимость:
Поверх покрытий из водно-дисперсионных, алкидных красок

Система колеровки:
Пигментными пастами TalaTint,
по каталогам «NCS S», «RAL»

Срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления
при температуре от +5 °С до +35 °С
в невскрытой банке. Не нагревать.

1 класс стойкости к мокрому истиранию



Объем, л:
0,9 | 2,7 | 4,5

