

lusto

[лусто]

Алкидная антисептирующая лессирующая пропитка

Для фасадов

Подчеркивает структуру древесины

Легко наносится

Защищает от плесени и гниения

Идеальна для сурового климата

Назначение

Для высококачественной защитно-декоративной отделки деревянных фасадов из всех видов обшивочных досок, срубов из бревна и бруса, а также других конструкций из дерева. Не применять на поверхности, где зимой постоянно лежит снег, а также для обработки теплиц.

Состав

Уайт-спирит, алкидная смола, добавки.

Инструкция по применению

1. Подготовка поверхности

Сухую поверхность очистить от смолы, обработать шлифовальной бумагой P80-P120, удалить пыль. Загрунтовать антисептиком TALATU kaiku но не позднее, чем за сутки до финишной отделки. Ремонтируемые поверхности очистить от отслаивающегося старого лессирующего покрытия, отшлифовать, проверить впитываемость орошением водой, при хорошей впитываемости обработать грунтовкой TALATU kaiku.

2. Условия выполнения работ

Температура воздуха, пропитки и изделия должна находиться в интервале от 10 °C до 25 °C при относительной влажности воздуха не более 80%.

3. Окрашивание

Перед нанесением перемешать, не разбавлять. Нанести ровным слоем кистью или распылением. Наносить в 2 слоя с просушкой слоя в 24 часа. При нанесении распылением рекомендуем распределять материал по поверхности кистью. Длинномерные детали, доски, бревно или брус обрабатывать непрерывно по всей длине во избежание образования видимых стыков. Допускается нанесение третьего (защитного) слоя бесцветным антисептиком.

4. Уход за покрытием

Покрытие не требует специального ухода. Рекомендуется производить осмотр весной, при обнаружении мелких дефектов обработать неколерованным антисептиком.

Объем, л:
0,9 | 2,7 | 9



Разбавитель:

Уайт-спирит по ГОСТ 3134-78

Массовая доля нелетучих веществ:

22-24 %

Способ нанесения:

Кисть, распыление

Плотность:

0,8 г/см³

База:

C (только под колеровку)

Межслойная сушка:

24 часа при 20 °C

Норма расхода:

10 м²/л в 1 слой

Совместимость:

С аналогичными материалами на масляной или алкидной основе

Система колеровки:

Пигментными пастами TalaTint, по каталогам лессирующих покрытий

Срок и условия хранения:

3 года со дня изготовления при температуре от -40 °C до +35 °C в невскрытой банке. Не нагревать.

