

# rytmi 20

[ритми]

## Водно-дисперсионная полиакриловая полуматовая краска

Для стен и потолка

Эффект лотоса, прогрессивная защита от влаги и загрязнений

Устойчива к воздействию пара

Выдерживает многократное мытье

Тиксотропная

Защищает от плесени и грибка



### Назначение

Для окрашивания стен и потолков в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой, с нормальной и повышенной влажностью, для коридоров, кухонь, ванных комнат. По бетонным, оштукатуренным, шпатлеванным поверхностям, гипсокартону, стеклообоям.

### Состав

Вода, наполнители, диоксид титана (База А), дисперсия акрилового сополимера, добавки.

### Инструкция по применению

#### 1. Подготовка поверхности

Защитить неокрашиваемые места. Поверхность очистить от пыли, загрязнений, зашпатлевать, отшлифовать и нанести грунтовку talaalmi. Ремонтируемую поверхность расчистить от отслаивающейся краски, зашпатлевать, отшлифовать. Покрытия из алкидных и масляных красок матировать шлифованием. Старую побелку удалить. Нанести грунтовку talaalmi на впитывающие поверхности.

#### 2. Условия выполнения работ

Температура воздуха, грунтовки и обрабатываемой поверхности должна находиться в интервале от 10 °C до 25 °C при относительной влажности воздуха не более 80%.

#### 3. Окрашивание

Краску перемешать до однородности. Окрашивая первый слой ручным инструментом, разбавить краску чистой водой до 10% от объема, второй слой уже не разбавлять или разбавить до нужной вязкости не более 10% от объема. При безвоздушном распылении — не разбавлять.

#### 4. Уход за покрытием

Покрытие высыхает за 24 часа. Очищать от пыли мягкой сухой щеткой или влажной губкой через 30 суток после окрашивания. Многократная влажная уборка со средствами без хлора, спиртов и абразивов.

Степень блеска не более:  
20 (полуматовое)

Разбавитель:  
Чистая вода

Массовая доля нелетучих веществ:  
47-55 %

Способ нанесения:  
Кисть, валик, безвоздушное распыление  
(0,017"-0,021")

Плотность:  
1,11-1,26 г/см<sup>3</sup>

База:  
А (белая, под колеровку)  
С (только под колеровку)

Межслойная сушка:  
2 часа при 20 °C


Норма расхода:  
11 м<sup>2</sup>/л в 1 слой

Совместимость:  
Поверх прочных покрытий из водно-дисперсионных, алкидных красок

Система колеровки:  
Пигментными пастами TalaTint,  
по каталогам «NCS S», «RAL»

Срок и условия хранения:  
3 года со дня изготовления  
при температуре от +5 °C до +35 °C  
в невскрытой банке. Не нагревать.

1 класс стойкости к мокрому истиранию



Объем, л:  
0,9 | 2,7 | 4,5 | 9

