

vadelma

[ваделма]

Водно-дисперсионная полиакриловая матовая краска

Для стен и потолка

Сверхпрочная Идеальное матовое покрытие

Выдерживает многократное мытье Тиксотропная



Назначение

Для чистовой отделки стен и потолков в помещениях с повышенными требованиями к качеству воздушной среды и микроклимату, с умеренной эксплуатационной нагрузкой, в жилых помещениях, спальнях, детских комнатах, дошкольных и образовательных учреждениях. По бетонным, оштукатуренным, шпатлеванным поверхностям, гипсокартону, стеклообоям.

Состав

Вода, наполнители, диоксид титана (База А), дисперсия акрилового сополимера, добавки.

Инструкция по применению

1. Подготовка поверхности

Защитить неокрашиваемые места. Поверхность очистить от пыли, загрязнений, зашпатлевать, отшлифовать и нанести грунтовку talaalmi. Ремонтируемую поверхность расчистить от отслаивающейся краски, зашпатлевать, отшлифовать. Покрытия из алкидных и масляных красок матировать шлифованием. Старую побелку удалить. Нанести грунтовку talaalmi на впитывающие поверхности.

2. Условия выполнения работ

Температура воздуха, грунтовки и обрабатываемой поверхности должна находиться в интервале от 10 °С до 25 °С при относительной влажности воздуха не более 80%.

3. Окрашивание

Краску перемешать до однородности. Окрашивая первый слой ручным инструментом, разбавить краску чистой водой до 10% от объема, второй слой уже не разбавлять или разбавить до нужной вязкости не более 10% от объема. При безвоздушном распылении — не разбавлять.

4. Уход за покрытием

Покрытие высыхает за 24 часа. Очищать от пыли мягкой сухой щеткой или влажной губкой с моющими средствами, не содержащими хлора, спиртов, абразивных материалов, через 30 суток после окрашивания.

Степень блеска не более:
7 (матовое)

Разбавитель:
Чистая вода

Массовая доля нелетучих веществ:
46-57 %

Способ нанесения:
Кисть, валик, безвоздушное распыление (0,017"-0,021")

Плотность:
1,19-1,31 г/см³

База:
А (белая, под колеровку)
С (только под колеровку)

Межслойная сушка:
2 часа при 20 °С

Норма расхода:
11 м²/л в 1 слой

Совместимость:
Поверх покрытий из водно-дисперсионных, алкидных красок

Система колеровки:
Пигментными пастами TalaTint, по каталогам «NCS S», «RAL»

Срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления при температуре от +5 °С до +35 °С в невскрытой банке. Не нагревать.

1 класс стойкости к мокрому истиранию



Объем, л:
0,9 | 2,7 | 4,5 | 9