

karsikko

[карсикко]

Водно-дисперсионная полиакриловая матовая краска

Для фасадов

Сверхпрочная | Скрывает небольшие дефекты поверхности

Надежная атмосферостойкость | Легко очищается



Назначение

Для окрашивания фасадов из всех видов обшивочных досок, вагонки, имитации бруса, блок-хауса, планкена. Не применять для окрашивания новых срубов из бруса и бревна. Допускается окрашивание потолков, стен в помещениях, снижает появление плесени в домах сезонного проживания.

Состав

Дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана (База А), алкидная смола, наполнители, вода, добавки.

Инструкция по применению

1. Подготовка поверхности

Новые поверхности очистить от загрязнений, удалить смолу, зашпательовать неровности, отшлифовать, удалить пыль. При наружных работах загрунтовать TALATU kaiku, просушить. Ранее окрашенные поверхности очистить от жировых загрязнений, отшлифовать тонкой шлифовальной бумагой, удалить пыль.

2. Условия выполнения работ

Температура воздуха, пропитки и изделия должна находиться в интервале от 10 °С до 25 °С при относительной влажности воздуха не более 80%. Начало и окончание работ планировать таким образом, чтобы на поверхности не было росы, а в первые сутки после окрашивания — дождя. На период высыхания покрытия не должно быть ночных заморозков.

3. Окрашивание

На первый слой краску разбавить чистой водой на 10% от объема, перемешать до однородного состояния. Для второго слоя краску разбавлять до малярной вязкости, но не более 10% от объема. При нанесении распылением рекомендуем первый слой сразу разравнять кистью.

4. Уход за покрытием

Покрытие можно очищать орошением водой через 30 дней после нанесения.

 Объем, л:
0,9 | 2,7 | 4,5 | 9

Степень блеска не более:
7 (матовое)

Разбавитель:
Чистая вода

Массовая доля нелетучих веществ:
56-60 %

Способ нанесения:
Кисть, валик, безвоздушное распыление
(0,017"-0,019")

Плотность:
1,31 г/см³

База:
А (белая, под колеровку)
С (только под колеровку)

Межслойная сушка:
2 часа при 20 °С

Норма расхода:
10 м²/л в 1 слой

Совместимость:
Поверх прочных покрытий из водно-дисперсионных, алкидных красок

Система колеровки:
Пигментными пастами TalaTint,
по каталогам «NCS S», «RAL»

Срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления
при температуре от +5 °С до +35 °С
в не вскрытой банке. Не нагревать.

