

sketsi

Водно-дисперсионный полуматовый кроющий антисептик

Для фасадов

[скетси]



Перекрывает цвет древесины, подчеркивает структуру

Мощная защита от плесени и гниения

Высокая адгезия

Надежная атмосферостойкость

Скрывает дефекты

Назначение

Для окрашивания новых деревянных поверхностей. Применяется для обработки наружных стен, оконных переплетов, беседок, веранд, а также окрашенных лессирующими составами рубленых стен из бревна и бруса.

Состав

Дисперсия акрилового сополимера, алкидная смола, диоксид титана (База А), наполнители, вода, добавки.

Инструкция по применению

1. Подготовка поверхности

Очистить от загрязнений, удалить смолу, зашпатлевать неровности, отшлифовать, удалить пыль. При наружных работах загрунтовать TALATU kaiku, просушить. Ранее окрашенные поверхности очистить от жировых загрязнений, отшлифовать тонкой шлифовальной бумагой, удалить пыль.

2. Условия выполнения работ

Температура воздуха, пропитки и изделия должна находиться в интервале от 10 °C до 25 °C при относительной влажности воздуха не более 80%. Начало и окончание работ планировать таким образом, чтобы на поверхности не было росы, а в первые сутки после окрашивания — дождя. На период высыхания покрытия не должно быть ночных заморозков.

3. Окрашивание

На первый слой краску разбавить чистой водой на 10% от объема, перемешать до однородного состояния. Для второго слоя краску разбавлять до малярной вязкости, но не более 10% от объема. При нанесении распылением рекомендуем первый слой сразу разравнивать кистью.

4. Уход за покрытием

Покрытие можно очищать орошением водой через 30 дней после нанесения.

Степень блеска не более:
20 (полуматовое)

Разбавитель:
Чистая вода

Массовая доля нелетучих веществ:
44-48 %

Способ нанесения:
Кисть, валик, безвоздушное распыление
(0,017"-0,019")

Плотность:
1,18 г/см³

База:
А (белая, под колеровку)
С (только под колеровку)

Межслойная сушка:
2 часа при 20 °C

Норма расхода:
10 м²/л в 1 слой

Совместимость:
С прочными покрытиями из лессирующих антисептиков на масляной, алкидной основе

Система колеровки:
Пигментными пастами TalaTint,
по каталогам для фасадных красок

Срок и условия хранения:
3 года со дня изготовления
при температуре от +5 °C до +35 °C
в не вскрытой банке. Не нагревать.

Объем, л:
0,9 | 2,7 | 9

